INSTRUCCIONES

Estimado cliente, le agradecemos la confianza puesta en un producto EMO. Escogiendo uno de nuestros productos de la línea SILICOPLANT usted ha adquirido un producto de calidad y de alto nivel médico sanitario. Lea estas instrucciones atentamente. Si tiene alguna duda contacte con su médico o con su establecimiento especializado.

Normativa

Producto conforme a la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE (Real Decreto 1591/2009). Se ha realizado un Análisis de Riesgos prEN 1441 (UNE EN ISO 14971) minimizando todos los posibles riesgos.

Descripción y características

La silicona para podología de Silicoplant se presenta en forma de Pasta Base modelable que tras mezclar al 50% el componente A con el B, se transforma a temperatura ambiente, en un material elástico y resistente ideal para la elaboración de ortesis podológicas. (De 16 a 20 férulas).
Las ortesis elaboradas con Silicoplant Silicona para Podología son antialérgicas, agradables al contacto con la piel y lavables con agua y jabón neutro.
Los productos Silicoplant no liberan sustancia tóxica alguna, ni durante ni después de la vulcanización.
La presentación en tarros de 250g. con tapa de seguridad, garantiza la perfecta conservación de los componentes. Se pueden obtener entre 16 y 20 ortesis a medida de cada pareja de tarros A/B. La línea de siliconas médicas podológicas de Silicoplant ofrece al especialista un sistema sencillo y cómodo para confeccionar ortesis podológicas de silicona de diferentes durezas.

Modo de empleo

Tomar la cantidad de Pasta Base necesaria para confeccionar la ortesis, al 50% del componente A y al 50% del componente B, y mezclar. No emplear catalizador externo. Uno de los componentes integra el Catalizador. Evitar contacto con los ojos.

Tiempo de mezcla: 30 seg.

Mezclar con la mano o con la ayuda de una espátula hasta conseguir una mezcla homogénea. Amasar con las palmas de las manos a fin de hacer desaparecer los pliegues que puedan haberse formado. No emplear herramientas o útiles con los que se trabajen otras pastas distintas a esta.

Tiempo de trabajo: 2 min a 23ºC

Confeccionar la ortesis sobre el/la paciente modelando la silicona adecuadamente hasta conseguir la forma definitiva. Podemos incrementar el tiempo de trabajo disponible antes de que empiece a fraguar si enfriamos las pastas previamente en el refrigerador unos instantes. Si la temperatura de las pastas es de 15ºC el tiempo de manipulación puede alcanzar hasta los 10 minutos.

Tiempo de consolidación: 5 min

Mantener el pie del paciente inmóvil mientras consolida la forma de la ortesis. Finalizado este tiempo la ortesis habrá obtenido la forma definitiva por policondensanción. La dureza final se alcanza a las 24 horas.

Dureza del material reticulado:

Silicona para podología 10 A/B Shore A 10. Tacto: Extra blando
Silicona para podología 20 A/B Shore A 20. Tacto: Blando

Precauciones

Estos productos deben utilizarse siguiendo estrictamente las indicaciones del facultativo o técnico especializado. Si se produjese alguna reacción alérgica retirar el producto y consultar con el médico prescriptor. Guardar en sitio fresco, preferentemente en el envase de origen. Garantía dentro del marco de las disposiciones legales.
Una vez abierto consumir antes de dos meses.

Caducidad: Ver etiqueta.

Certificados de calidad

Todos los materiales utilizados han sido testados, cumplen con la normativa europea aplicable, son de alta calidad y ofrecen la máxima seguridad y comodidad durante su utilización.

Silicoplant by EMO

silicona para podología

ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.
Pol. Ind. La Pascualeta
Camino de la Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) España

www.emo.es +34 963 132 051

EMO especialistas en ortopedia

MADE IN SPAIN